



gräfix® 66K

Kalk-Putzglätte ohne Zementzusatz

feine, leicht zu verarbeitende Putzglätte auf Luftkalk-Basis für innen und außen

- gräfix 66K:** Werk-Trockenmörtel auf Luftkalk-Basis mit Kalksteinmehl und Kalksteinsand 0 bis 0,5 mm. Speziell hergestellt zur glatten Beschichtung von **gräfix 61 fein**, **gräfix 66 HP** und **gräfix 61 bio fein**. Das Fertigmörtelgemisch enthält verarbeitungsfördernde Zusätze, ohne Zugabe von Kunststoff- und Kunstharzanteilen. Der Mörtel ergibt einen besonders spannungsfreien und diffusionsoffenen Spachtel zum Glätten (bis max. 1 mm Schichtstärke) von fein verriebenen Flächen.
- Verwendung:** Außer im Sockelbereich, als Glättspachtel auf alle fein verriebenen Unterputze der Kalklinie (bei rabotierten oder grob verriebenen Flächen, empfehlen wir z. B. **gräfix 61 fein** 1 – 2 mm aufzuziehen, zu filzen und nass-in-nass mit **gräfix 66K** zu glätten).
- Verarbeitung:** **gräfix 66K** Kalk-Putzglätte wird zum Glätten von gräfix Dünnschichtputzen, wie z. B. **gräfix 61 fein**, **gräfix 61 bio fein**, etc. - frisch-in-frisch - verwendet. **gräfix 66K** Kalk-Putzglätte mit ca. 10 l Wasser und einem Quirl anrühren, mit einer rostfreien Edelstahltraufel max. 1 mm auf den gefilzten und noch feuchten Dünnschichtputz aufspachteln und glätten.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 3 bis 4 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
- Lieferung:** · in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (40 Sack je Palette = 1 Tonne)
- Technische Daten:**
- | | |
|-----------------------|---|
| Frischmörtelgewicht: | 1400 g/l |
| Festmörtelrohddichte: | 1080 g/l |
| Druckfestigkeit: | CS I |
| Ergiebigkeit: | 25 kg gräfix 66K ergeben ca. 24 l Frischmörtel |

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen